



**OKITE®**

[www.okite.com](http://www.okite.com)

**OKITE®**

Test di Resistenza agli Agenti Chimici

## 24 Ore test di resistenza agli agenti chimici

Il test è condotto applicando cinque gocce di ciascun reagente sulla superficie, coperto con un watchglass (ad eccezione di quelli contrassegnati con \*\*). I prodotti chimici contrassegnati \*\* sono stati testati utilizzando un batuffolo di cotone saturo e coperto da una bottiglia. I prodotti chimici sono stati esposti a temperatura ambiente per un periodo di 24 ore, risciacquati con acqua e valutati.

Acidi	Nessun Effetto	Eccellente	Buono	Discreto	Fallito
Acido Cloridrico (10%)	X				
Acido Cloridrico (37%)	X				
Acido Solforico (33%)	X				
Acido Solforico (98%)					X
Acido Nitrico (30%)	X				
Acido Nitrico (65%)	X				
Acido Fosforico (85%)	X				
Acido Aceetico (99%)	X				
Acido Fluoridrico (48%)					X
Acido Cromico (60%) - (60% of 10% Stock)	X				

Basi	Nessun Effetto	Eccellente	Buono	Discreto	Fallito
Idrossido d'Ammonio	X				
Idrossido di Sodio					X

Sali	Nessun Effetto	Eccellente	Buono	Discreto	Fallito
Nitrato d'argento (1%)	X				
Permanganato di potassio (10%)				X	
Ferrico (III) cloruro (10%)	X				
Solfato di rame (10%)	X				
Ipcloclorito di sodio (13%)	X				
Cloruro di sodio (10%)	X				

Prodotti Organici	Nessun Effetto	Eccellente	Buono	Discreto	Fallito
Formaldeide (37%)	X				
Furfurolo	X				

Solventi **	Nessun Effetto	Eccellente	Buono	Discreto	Fallito
Acetone	X				
Alcol Etilico	X				
Glicole Etilenico	X				
Metiletilchetone (MEK)	X				
Diclorometano	X				
Acetato di Etile			X		

Solventi **	Nessun Effetto	Eccellente	Buono	Discreto	Fallito
Anidride Acetica	X				
n-Butile Acetato	X				
n-Heane	X				
Alcool Metilico	X				
Metilisobutilchetone (MIBK)	X				
Tetraidrofurano		X			
Toluene	X				
Tricloroetilene	X				
Xilene	X				

Macchie Biologiche (Soluzione all'1%)	Nessun Effetto	Eccellente	Buono	Discreto	Fallito
Fucsina base				X	
Carbolfucsina			X		
Verde Malachite Ossalato				X	
Blu di Metilene				X	
Colorazione di Wright				X	
Violetto di Genziana (Dye)				X	

I test sono stati effettuati da un laboratorio di prova indipendente ed i risultati vengono forniti solo a scopo informativo e non hanno lo scopo di garantire la caratteristica specifica del prodotto. Il risultato del test può essere diverso per colore.

In nessun caso Seieffe sarà responsabile verso l'utente di eventuali perdite indirette, speciali, accidentali, punitive o consequenziali o per danni (incluse rivendicazioni di terzi) o perdite di profitto, di reddito, di reputazione o di risparmi previsti o per qualsiasi perdita finanziaria (salvo per quelle causate da fraudolenta mistificazione della realtà o da inganno) sofferta dall'utente o da terzi causata in qualsiasi modo (inclusi ogni perdita o danni sofferti dall'utente come risultato di un'azione compiuta da terzi) che si presenta in relazione ai servizi (incluso qualsiasi errore, inesattezza o omissione nelle informazioni o qualsiasi difetto, interruzione o ritardo in relazione ai servizi) o qualsiasi azione intrapresa per la fiducia riposta nelle informazioni o in relazione ai servizi, senza riguardo al fatto che qualunque di tali perdite o danni si producano nel normale corso degli eventi o meno, o siano ragionevolmente previsti o diversamente contemplati dalle parti.

#### Definitions:

- **Nessun effetto:** nessuna macchia rilevabile, perdita di brillantezza o il cambiamento di materiale della superficie di lavoro.
- **Eccellente:** Lieve macchia o perdita di brillantezza, ma nessun cambiamento alla funzione e durata della superficie da lavoro.
- **Buono:** Macchia chiaramente distinguibile e/o perdita di brillantezza, ma nessun cambiamento alla durata della superficie da lavoro.
- **Discreto:** colorazione inaccettabile e/o deterioramento visibile della superficie di lavoro.
- **Fallito:** macchia grave e/o deterioramento moderato, crateri o incisione della superficie di lavoro.



**OKITE®**  
[www.okite.com](http://www.okite.com)

## EUROPE

### **SIC s.r.l.**

Corso Vittorio Emanuele II,30  
20122 MILANO (MI)  
Italia

Tel.: +39 02 870 72 836  
Fax: +39 02 870 72 837

---

## USA

### **Seieffe Corporation**

Importer & Master Distributor  
12227 K FM 529  
Northwoods Industrial Park  
Houston - Tx 77041  
United States

Tel.: +1 713 849 3800  
Fax: +1 713 849 3835  
Toll Free:+1 866 654 8397

---

## UNITED KINGDOM

### **Seieffe UK Ltd**

104 High Street London  
Colney AL2 1QL  
Tel. 01992 470 801  
Fax. 01992 470 799

---

[okite@okite.com](mailto:okite@okite.com)  
[www.okite.com](http://www.okite.com)