



**OKITE®**

[www.okite.com](http://www.okite.com)

**OKITE®**

Prova di Invecchiamento

## Prova di INVECCHIAMENTO

### PROCEDURA:

Il Campione è testato per l'esposizione accelerata (ASTM D2565, ciclo 1) con la valutazione del cambiamento di colore (D2244 ASTM) dopo 150, 400, e 800 ore di esposizione. Il campione è testato per la resistenza alla alta temperatura con il metodo "Hot Wax" (NEMA LD-3-2005) e riscaldato secondo il "Pan Test" (ANSI Z124.6-2007).

<b>Resistenza alla alta temperatura</b>	<b>Campione</b>
<b>Hot Wax Method (NEMA LD-3, sezione 3.6.2)</b>	<b>Nessun Effetto</b>
Formazione di Bolle	No
Formazione di Screpolature	No
Delaminazione	No
Imbiancamento	No
Formazione di Crepe	No
<b>Heated Pan Test (ANSI Z124.6, sezione 5.6)</b>	<b>Nessun Effetto</b>
Formazione di Crepe	No
Formazione di Screpolature	No
Formazione di Bolle	No
Decolorazione	No

### Accelerated Aging (ASTM D2565)

<b>SPECIMEN 1</b>				
<b>Ore</b>	<b>L*</b>	<b>a*</b>	<b>b*</b>	<b>ΔE*</b>
Iniziale	66.52	3.96	13.50	-
150	66.42	3.62	13.45	0.35
400	66.51	3.60	13.38	0.37
800	66.40	3.52	13.74	0.51
<b>SPECIMEN 2</b>				
<b>Ore</b>	<b>L*</b>	<b>a*</b>	<b>b*</b>	<b>ΔE*</b>
Iniziale	67.92	3.69	13.23	-
150	68.01	3.26	12.54	0.82
400	67.93	3.04	12.37	1.08
800	67.60	3.26	13.52	0.61

\* CIE Lab 10°/D65

Un  $\Delta E$  al di sotto di 2 è buono, e un  $\Delta E$  al di sotto di 1 è molto buono. OKITE® mostra prestazioni eccellenti sotto i parametri di prova riportati in tabella.

I test sono stati effettuati da un laboratorio di prova indipendente ed i risultati vengono forniti solo a scopo informativo e non hanno lo scopo di suggerire l'idoneità di OKITE® per qualsiasi uso o applicazione specifica.

In nessun caso Seieffe sarà responsabile verso l'utente di eventuali perdite indirette, speciali, accidentali, punitive o consequenziali o per danni (incluse rivendicazioni di terzi) o perdite di profitto, di reddito, di reputazione o di risparmi previsti o per qualsiasi perdita finanziaria (salvo per quelle causate da fraudolenta mistificazione della realtà o da inganno) sofferta dall'utente o da terzi causata in qualsiasi modo (inclusi ogni perdita o danni sofferti dall'utente come risultato di un'azione compiuta da terzi) che si presenta in relazione ai servizi (incluso qualsiasi errore, inesattezza o omissione nelle informazioni o qualsiasi difetto, interruzione o ritardo in relazione ai servizi) o qualsiasi azione intrapresa per la fiducia riposta nelle informazioni o in relazione ai servizi, senza riguardo al fatto che qualunque di tali perdite o danni si producano nel normale corso degli eventi o meno, o siano ragionevolmente previsti o diversamente contemplati dalle parti.



**OKITE®**  
[www.okite.com](http://www.okite.com)

## EUROPE

### **SIC s.r.l.**

Corso Vittorio Emanuele II,30  
20122 MILANO (MI)  
Italia

Tel.: +39 02 870 72 836  
Fax: +39 02 870 72 837

---

## USA

### **Seieffe Corporation**

Importer & Master Distributor  
12227 K FM 529  
Northwoods Industrial Park  
Houston - Tx 77041  
United States

Tel.: +1 713 849 3800  
Fax: +1 713 849 3835  
Toll Free:+1 866 654 8397

---

## UNITED KINGDOM

### **Seieffe UK Ltd**

104 High Street London  
Colney AL2 1QL  
Tel. 01992 470 801  
Fax. 01992 470 799

---

[okite@okite.com](mailto:okite@okite.com)  
[www.okite.com](http://www.okite.com)